

## Hitro vezivna malta za vodno zaporo

# ISONEM M 36

**ISONEM**<sup>®</sup>

**ISONEM M 36 se uporablja za zaustavljanje vodnega curka pri izvajanju hidroizolacijskih del. Ima visoko ekspanzijsko lastnost, v stiku z vodo se v roku 40 sekund razširi in tako zaustavi vodni curek. Ustvari zelo močan oprijemljem na podlago in zagotavlja odpornost na pozitivni in negativni vodni tlak. Ne vsebuje sode ali klora, ne škoduje armaturi in železu.**

### NAMEN UPORABE

- Ustavitev vodnega curka (odporen na negativni in pozitivni tlak)
- Za zaustavitev uhajanja vode pred nanosom hidro izolacijskega prema [ISONEM M 35](#)

### NAČIN UPORABE

/Med nanašanjem uporabljajte gumijaste rokavice/

#### Prvi način:

ISONEM M 36 je v prašnem stanju in se nanaša ročno v suhem stanju. Na predvideno površino s pestjo nanesite ustrezno količino materiala in ga s prsti vtisnite čim globlje v razpoko (luknjo). Postopek ponavljate, dokler ne pride do popolne zaustavitve iztekanja vode.

Tako je površina pripravljena za dokončno sanacijo s hidro-izolacijskim premazom [ISONEM M 35](#). Pred nadaljnjim postopkom sanacije odstranite višek material s krtačo.

#### Drugi način:

ISONEM M 36 se lahko uporablja tudi kot omet: v 5 kg mase v prahu dodajte 2.5 l vode, dobro premešajte, da nastane konsistentna pastasta masa, ki jo z lopatico vtisnete v razpoko. Masa takoj po mešanju začne expandirati ter na ta način ustvari čep, ki zapre vodni curek. Dokler masa popolnoma ne utrdi, jo pridržite z roko.

## OSNOVNI TEHNIČNI PODATKI

Poraba : 10 kg za prostornino cca 5 l

Barva: Siva

Čas strjevanja: 40 - 50 sekund

Kompresijska trdnost (Mpa): 10, razred A1

Lepljivost na podlago (Mpa): 0,8

Razred ognje odpornosti : A2 s1 d0

Temperatura za delo (°C) : 5 – 35

Temperatura skladiščenja (°C) : 5 – 35

Rok uporabe: 24 mescev

## OSEBNA VAROVALNA OPREMA

Zaščitna očala v skladu z EN 166, nošenje zaščitnih rokavic v primeru daljšega ali ponavljajočega rokovanja s kemikalijo. Izogniti se vdihavanju prahu.